

MasterFinish RL 290

Antes: RHEOFINISH 290

Desencofrante para hormigón.

CAMPO DE APLICACIÓN

MasterFinish RL 290 es un desencofrante para hormigón formulado a base de aceites minerales de baja viscosidad y agentes antioxidantes, por lo que MasterFinish RL 290 es ideal para encofrados metálicos, protegiéndolos de la oxidación.

Aplicable en el desmoldeo de vigas, viguetas, postes, bordillos y en general cualquier pieza prefabricada de hormigón.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

PROPIEDADES

- Proporciona acabados superficiales de elevada calidad.
- No cambia el color ni el aspecto del hormigón.
- Facilita la limpieza de los moldes, permitiendo así un ritmo de trabajo óptimo.
- Actúa como inhibidor de la corrosión en encofrados metálicos.
- Fácil de aplicar.

MODO DE UTILIZACIÓN

MasterFinish RL 290 se aplica en forma de capa lo más fina y homogénea posible, sobre el encofrado mediante rodillo, brocha o pulverizador o pistola. En el caso de aplicación a modo de spray, pulverizar desde unos 50 - 100 cm del encofrado para garantizar un reparto homogéneo del producto.

Durante la aplicación, evitar la acumulación de desencofrante en zonas puntuales. Es necesario formar una película fina y uniforme del producto a lo largo del encofrado.

DOSIFICACIÓN

El consumo aproximado de MasterFinish RL 290 empleado de forma pura es de 25 - 50 gr/m².

Los consumos pueden variar en función de la absorción del material del encofrado. Determinar los consumos para cada obra en particular mediante ensayos representativos "in situ".



PRESENTACIÓN

MasterFinish RL 290 se sirve a granel en cisterna, en contenedor de 1000 L, bidón de 200 L y garrafas de 25 L..

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

El equipo de aplicación debe limpiarse abundantemente con agua lo mas pronto posible después de la aplicación de MasterFinish RL 290MOB. En el caso de los encofrados y moldes, la limpieza se puede realizar también con agua.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco, con temperaturas superiores a 0° C. En estas condiciones puede almacenarse durante 12 meses en sus envases originales herméticamente cerrados.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

MasterFinish RL 290

Antes: RHEOFINISH 290

Desencofrante para hormigón.

HAY QUE TENER EN CUENTA

- Debe limpiarse el encofrado inmediatamente después del desmoldeo.
- Se recomienda siempre la realización de ensayos previos a la utilización del producto.
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta a nuestro Departamento Técnico.

Propiedades	
Aspecto físico:	Líquido amarillento translúcido.
Viscosidad 20° C Brookfield Sp00/100rpm:	≤ 55 cps.
Densidad, 20° C:	0,870 ± 0,02 g/cm ³
Contenido en cloruros:	< 0,1%

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 01/04/2014

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

CONTACTO

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: 93 261 61 00

Fax: 93 261 62 19

Basf-cc@basf-cc.es

www.master-builders-solutions.basf.es